

アークエースの

トップ面木・目地棒 カタログ



《特長》

- ・ 仕上面が均一で剥離性も抜群です。
- ・ 木材と同様に焼却が可能です。
- ・ 燃やしても有毒ガスが発生しません。
- ・ 釘位置も自由に打てます。

《材質》

ポリプロピレン樹脂 (PP)

【トップ面木・目地棒 製品規格】

定尺: 2m

TP・TPR (面木・R面木) 	規格	A (mm)	B (mm)	—	入数	
	TP-15	15	10.6			200
	TP-20	20	14.1			100
	TP-25	25	17.7			100
	TP-30	30	21.2			100
	TP-35	35	24.8			50
	TP-40	40	28.3			50
	TP-45	45	31.8			50
	TP-50	50	35.4			50
	規格	R (mm)	B (mm)	—	入数	
TPR-20	20	17			100	
TPR-25	25	24			100	
TPR-30	30	27			100	



* ケース入数に関わらず、少量での出荷ができます。(別途運賃・梱包料がかかります。)

【トップ面木・目地棒 製品規格】


定尺:2m

角P (角目地棒) 	規格	A (mm)	B (mm)	—	入数
	角-15P	15	15		100
	角-20P	20	20		100
	角-25P	25	25		50

定尺:2m

KP・MP (目地棒) S(片テーパー)  W(両テーパー) 	規格	底辺 (mm) (見付け)	高さ (mm) (高さ)	上辺 (mm) (奥見付け)	入数
	KP-3S/W	20	15	15	100
	KP-5S/W	25	15	20	50
	KP-2S/W			20	50
	KP-17S/W			25	50
	KP-13S/W	30	20	20	50
	KP-1S/W			25	50
	MP-3S	10	10	7	200
	MP-2S/W	15	10	10	200
	MP-1S/W			15	200
	MP-LS/W	20	20	15	50

定尺:2m

KP (二段目地棒) S(片テーパー) KP-104 	規格	下段サイズ (mm)			上段サイズ (mm)			入数
		底辺 (見付)	高さ (高さ)	上辺	底辺	高さ (高さ)	上辺 (奥見付)	
KP-104	25	15	20	10	10	8	50	

* ケース入数に関わらず、少量での出荷ができます。(別途運賃・梱包料がかかります。)

トップ面木・目地棒のデータ

【原料試験】 材質:ポリプロピレン

(財)高分子素材センター

項目	単位	試験値	試験方法(JIS)	ASTM
引張強さ	kg/cm ²	292	K-7113	D-638
伸び	%	500	K-7113	D-638
曲げ弾性率	kg/cm ²	441	K-7203	D-790
アイゾット衝撃強さ	kgf·cm/cm ²	16.4	K-7110	D-256
加熱変形温度	°C	A : 61 B : 103	K-7207	D-648
ピカット軟化点	°C	135	K-7206	D-1525
メルトフローレート	g/10min	0.52	K-7210	—

焼却時のダイオキシン類測定データ

H15.4

測定項目	1. 排ガス内のダイオキシン類濃度 2. 排ガス内のCO、O ₂ 類濃度 3. 排ガス内の煤塵(ばいじん)濃度 4. 燃え殻内のダイオキシン類濃度	測定結果は、いずれも基準値以下です。
計量証明を行った事業者認定番号 N-0040-01 データのコピーは使用された現場に対してのみとさせていただきます。		

【御使用上のお願い】

- * 本製品は**1回使用**としています。転用の場合は、形状・強度等確認の上、御使用下さい。
- * 保管の際には、製品を水平または垂直にして保管して下さい。
- * 長時間高温に晒される環境に放置すると、軟化・変形現象を起こす場合があります。

免責事項

本製品に問題が生じた場合、以下の免責事項を踏まえた上で対応させていただきます。

- 本カタログに記載している本製品の正規の使用方法・目的・用途以外の使用による不具合。



本カタログに記載されている規格・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 なお、カタログ製作には慎重を期しておりますが、誤字・脱字等により生じた損害については、責任を負いかねますのでご了承下さい。

面木・目地棒のパイオニア

〒530-0001

本社:大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-1000号(大阪駅前第一ビル10F)

株式会社 **アークエース**

TEL 06-6345-9701 / FAX 06-6345-9700

<http://www.arkace.co.jp/>

＜ 営業所 ＞

◎ 札幌店	北海道札幌市白石区平和通13-北3-1	TEL 011-862-8641	担当エリア: 北海道
◎ 仙台店	宮城県仙台市宮城野区福室字明神西29-1	TEL 022-254-2241	担当エリア: 宮城・青森・山形・秋田・岩手・福島
◎ 東京支店	東京都江東区冬木21-9	TEL 03-3820-5321	担当エリア: 東京23区(東部)・千葉・茨城
◎ 東京城北店	東京都板橋区東坂下1-5-7	TEL 03-3969-8533	担当エリア: 東京23区(西部)・埼玉(南部)
◎ 多摩店	東京都八王子市高倉町8-9	TEL 0426-46-7260	担当エリア: 都下(東京23区以外)
◎ 埼玉店	埼玉県さいたま市大宮区三橋4-316	TEL 048-624-3350	担当エリア: 埼玉(南部以外)・栃木・群馬・新潟
◎ 神奈川支店	神奈川県大和市下鶴間429-1	TEL 046-271-3133	担当エリア: 神奈川・静岡・長野・山梨
◎ 名古屋店	愛知県名古屋市中川区長良5-25	TEL 052-361-7755	担当エリア: 愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井
◎ 大阪支店	大阪府守口市寺方本通1-3-23	TEL 06-6993-3831	担当エリア: 大阪・兵庫(東部)・京都・滋賀・奈良・和歌山
◎ 兵庫店	兵庫県明石市魚住町清水257-1	TEL 078-941-0800	担当エリア: 兵庫(中・西部)
◎ 香川店	香川県綾歌郡綾川町山田下3056-1	TEL 087-878-1131	担当エリア: 香川・徳島・高知・愛媛
◎ 広島支店	広島県東広島市西区観音本町2-5-11	TEL 082-292-3104	担当エリア: 広島・岡山・山口
◎ 松江店	島根県松江市馬湯町355-10	TEL 0852-37-1251	担当エリア: 島根・鳥取
◎ 福岡店	福岡県福岡市博多区那珂5-3-33	TEL 092-686-9800	{ 福岡・佐賀・長崎・大分 熊本・宮崎・鹿児島
◎ 熊本配送センター	熊本県熊本市小山町1920-1	TEL 096-389-6770	